

# VOPSELE PITTURA ANTICONDENSA

## Hidropittare murală atermică antimucegai

Produs monocomponent ușor de utilizat pe bază de copolimeri de esteri acrilici în dispersie apoasă. Prin evaporarea apei se obține o peliculă continuă care se rezultă a fi:

- atermic, datorită prezenței microsferelor de sticlă care reduc puternic conductivitatea termică (cu reducerea consecutivă a formării condensului)
- antimucegai, datorită prezenței unor fungicide cu spectru larg, care împiedică formarea mucegaiului

## DESCRIERE

Produs monocomponent ușor de utilizat, pe bază de copolimeri de esteri acrilici în apă. Prin evaporarea apei se obține o peliculă continuă care:

- non-termic, datorită prezenței microsferelor de sticlă care reduc puternic conductivitatea termică (cu reducerea condensului)
- anti-mucegai, datorită prezenței fungicidelor cu spectru larg, care împiedică formarea mucegaiului

## UTILIZARI

Restaurarea suprafețelor în medii cu umiditate ridicată și ventilație deficitară, cum ar fi: pivnițe, dulapuri, bucătării, cantine, băi, piscine și industrii alimentare.

Poate fi pigmentat cu paste pe bază de apă pentru vopsele pe bază de apă, în vederea obținerii unor culori deschise.

## PREGATIRE

Pereții foarte absorbanti și predispuși la deformare trebuie consolidați cu FIBROPROTEX PRIMER.

Suprafețele pe bază de ciment trebuie lăsate să se usuce corespunzător. Pentru a adera la suprafețele ceramice și alte suprafețe neabsorbante, trebuie aplicat un al doilea strat de FONDO PER PIASTRELLE.

Pentru a restaura părțile lipsă și a netezi suprafețele, utilizați COLORSIVIT RASANTE.

## APLICARE

Vopseaua PITTURA ANTICONDENSA se aplică în 2 etape, diluând cu apă (aproximativ 5-10%). Fiecare perete trebuie să fie curat, uscat, fără praf și reziduuri de mucegai. Consumul este de aproximativ 0,10-0,20 l/m<sup>2</sup> pentru fiecare pasă, în funcție de absorbția suportului.



**Produs pentru uz profesional, cumpărătorul se angajează să respecte avertismentele de mai sus în aplicarea produsului achiziționat și instrucțiunile din fișa cu date de securitate.**

## SPECIFICATII TEHNICE

DATE DE PRODUS	
Culoare	Alb sau la cerere (pentru loturi minime de 150 litri)
Greutate specifică (la 25°C)	0,90 +/- 0,05 g/ml
Reziduu uscat	12.000 +/- 2.000 mPascal (ax 2, 4 rot/min)
Vâscozitate (la 25 °C)	61%
Punct de aprindere	Nici unul
Solvent pentru curățarea uneltelor	Apa

# RESINSTONE

## DATE DE PRODUS

Simboluri de pericol pe etichete	Nici unul
Depozitare	12 luni, a se păstra într-un loc uscat, la o temperatură între 5°C și 30°C

## DATE ȘI TIMPI DE APLICARE

Uscat la atingere (50% umiditate relativă)	la 7°C 70-80 min la 25°C 40-50 min la 30°C 20-30 min
Acoperire (50% umiditate relativă)	la 25°C 4 ore
Condiții de mediu de utilizare	Temperaturi între + 2°C și + 35°C și umiditate relativă <80%

---

**RESINSTONE**

