

VOPSELE PITTURA ANTIMUFFA

Vopsea de perete anti-mucegai

Vopsea murală pe bază de apă pentru restaurarea suprafețelor predispuse la formarea mucegaiului.

CE

DESCRIERE

Produs monocomponent pe bază de apă, ușor de utilizat, pe bază de copolimeri acetovinilici. Prin evaporarea apei, se formează o peliculă continuă, superlavabilă, cu o bună respirabilitate, o putere de acoperire ridicată și o rezistență excelentă la formarea mucegaiului.

UTILIZARI

Restaurarea suprafețelor supuse formării mucegaiului.
Poate fi pigmentat cu paste pe bază de apă pentru vopsele pe bază de apă, în vederea obținerii unor culori deschise.

PREGATIRE

Pereții foarte absorbant și predispuși la depunere de cretă trebuie consolidați cu FRIBROPROTEX PRIMER.
Suporturile pe bază de ciment trebuie lăsate la uscat. Pentru a restaura părțile lipsă și a netezi suprafețele, utilizați COLORSIVIT RASANTE.
Pe vopselele vechi, verificați soliditatea suportului și apoi acționați direct.

APLICARE

PITTURA ANTIMUFFA trebuie aplicată în 2 etape, diluând cu apă (aproximativ 5-25%).
Fiecare suport trebuie să fie curat, uscat, fără praf și reziduuri de mucegai.
Consumul este de aproximativ 0,10-0,16 l/m² pentru fiecare pasă, în funcție de absorbția suportului.

SPECIFICATII TEHNICE

DATE DE PRODUS	
Culoare	Alb sau la cerere (pentru loturi minime de 400 litri)
Greutate specifică (la 25 °C)	1,54 +/- 0,05 g/ml (ref. Alb)
Reziduu uscat	9.780 +/- 2.000 mPascal (ax 2, turație 3, ref. Alb)
Vâscozitate (la 25 °C)	60% în greutate și 39% în volum (ref. Alb)
Punct de aprindere	Nici unul
Solvent pentru curățarea uneltelor	Apă
Simboluri de pericol pe etichete	Nici unul
Depozitare	12 luni, a se păstra într-un loc uscat, la o temperatură între 5°C și 30°C

DATE ȘI TIMPI DE APLICARE	
Uscat la atingere (50% umiditate relativă)	

RESINSTONE

sivit

DATE ȘI TIMPI DE APLICARE

	la 5 °C 40-50 min la 25 °C 25-35 min la 30 °C 10-20 min
Acoperire (50% umiditate relativă)	la 25°C 6 ore
Condiții de mediu de utilizare	Temperaturi între + 5 °C și + 35 °C și umiditate relativă <80%

RESINSTONE

