

VOPSELE SIVITRASO

Strat de acoperire acrilic monocomponent, pe bază de apă. Produs gata de utilizare pentru placaje decorative de interior. Potrivit în special pentru pregătirea suprafețelor ceramice înainte de ciclurile de zgâriere.

DESCRIERE

Un compus de nivelare monocomponent, gata de utilizare, pe bază de apă, bazat pe rășini acrilice speciale, foarte hidrofobe și silanizate.

Ușor de utilizat, SIVITRASO este deosebit de potrivit pentru crearea de suprafețe decorative subțiri pe suprafețe ceramice verticale. Timpul său deschis lung permite o lucrabilitate extinsă. Puterea sa bună de umplere, combinată cu hidrofobicitatea sa puternică, permite acoperirea și sigilarea rosturilor.

- Rezistență excelentă la apă chiar și în caz de contact prelungit.
- Respirabilitate excelentă.
- Formare bună a peliculei chiar și la temperaturi scăzute.

ULIZARE

- Placări decorative pentru pereți interiori.
- Pregătirea suprafeței înainte de șlefuire.

PREGATIRE

Suprafețele ceramice trebuie degresate și, dacă este posibil, șlefuite.

Suprafețele de beton trebuie să fie solide, plane, absorbante și fără ulei, praf sau alte substanțe.

APLICARE

Înainte de aplicare, omogenizați amestecul cu o spatulă sau un mixer la viteză foarte mică.

Întindeți produsul rapid, într-unul sau două straturi, folosind o mistrie sau o drișcă din oțel inoxidabil, cu un consum de aproximativ 1 kg/m².

Trebuie evitate grosimile excesive și trebuie respectați timpii de reacoperire.

Cicluri recomandate:

- 2 straturi de SIVITRASO + 2 straturi de SIMPLE + 2 straturi de FINIWATER.
- 2 straturi de SIVITRASO + 2 straturi de COLORSIVIT MALTA + 2 straturi de FINIWATER.

Pentru a îmbunătăți rezistența chimică a suprafeței, aplicați un singur strat de FINIWATER urmat de un strat de FINISOL.

MENTIUNI

Amestecarea cu o bormașină de mare viteză poate cauza o scădere semnificativă a vâscozității; în acest caz, reologia produsului revine la starea optimă doar după câteva ore.

Evitați aplicarea în caz de umiditate prin capilaritate.

SPECIFICATII TEHNICE

DATE DE PRODUS	
Culoare	Neutra
Consum	aproximativ 1,0 kg/m ² (variază în funcție de rugozitate)

RESINSTONE



DATE DE PRODUS

Greutate specifică (la 25°C)	1,60-1,70 g/ml
Vâscozitate (la 25°C)	200.000-250.000 mPa*s (ax 4, turație 0,6)
Reziduu uscat	83% în greutate
Punct de aprindere	Nici unul
Solvent de curățare a uneltelor	Apa
Depozitare	12 luni, a se păstra într-un loc uscat, la o temperatură între 5°C și 35°C

DATE ȘI TIMPI DE APLICARE

Uscat la atingere (50% umiditate relativă)	la 25°C 3-5 ore
Acoperire (50% umiditate relativă)	la 25°C 4-6 ore
Supravopsibil (50% umiditate relativă)	la 25°C 12-24 ore
Întărire profundă (50% umiditate relativă)	la 25°C 24-48 ore
Condiții de mediu de utilizare	Temperaturi între +10°C și +30°C și umiditate relativă < 70%

RESINSTONE